

CHẤT PHỦ CHỐNG THẤM

WINSEAL PU W

Chất phủ chống thấm gốc Polyurethane Aliphatic

★ MÔ TẢ

WINSEAL PU W là chất phủ chống thấm đàn hồi, polyurethane aliphatic gốc nước dùng cho chống thấm và bảo vệ công trình. Sản phẩm dễ dàng thi công trên cả mặt ngang cũng như mặt đứng và tạo thành một lớp màng liền mạch kỵ nước, đàn hồi với khả năng chống tia cực tím (UV) và ứng suất cơ học cao. Phủ WINSEAL PU W bằng chổi, con lăn hoặc máy phun tối thiểu 2 lớp. Số lớp phủ tùy thuộc vào thực tế yêu cầu.



★ ƯU ĐIỂM

- Dễ dàng áp dụng và sửa chữa bằng phun, quét, lăn hoặc bàn gạt.
- Độ đàn hồi, cường độ chịu kéo, độ giãn dài khi đứt và độ bám dính cao.
- Là hệ màng chống thấm liền mạch.
- Kháng UV và thời tiết tuyệt vời.
- Kháng hóa chất tốt.
- Truyền hơi nước: màng thở nên không có sự tích tụ hơi ẩm dưới lớp phủ tránh bị phồng rộp, bong tróc.
- Giải pháp hiệu quả cho việc chống thấm mái nhà có công năng đi bộ.
- Không xuất hiện lỗ hổng trên bề mặt trong suốt quá trình vật liệu đóng rắn.
- Bảo vệ cho vật liệu cách nhiệt polyurethane bọt.
- Thân thiện với môi trường (do vật liệu là gốc nước).

★ CÁC GIỚI HẠN

- Không khuyến nghị dùng cho nền yếu, khu vực ngâm trong nước (tiếp xúc trực tiếp với nước liên tục, lâu dài).
- Không áp dụng trong điều kiện thời tiết quá ẩm ướt hoặc mưa sắp xảy ra hoặc ở gần nhiệt độ đóng băng.
- Khi phủ các vết nứt lớn hơn 1,5 mm, WINSEAL PU W có thể cần gia cường bằng vải polyeste không dệt. Trong trường hợp này, yêu cầu cần phủ ít nhất 3 lớp sản phẩm lên.
- Độ dày của lớp phủ không nên quá định mức để tránh thời gian khô quá lâu.

★ THÔNG TIN SỨC KHỎE & AN TOÀN

- Sinh thái học: Đổ bỏ theo qui định địa phương.
- Vận chuyển: Không nguy hiểm.
- Độc hại: Không độc hại khi tiếp xúc ngoài da.

★ ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG

Sản phẩm ứng dụng hiệu quả trên:
Bê tông, fibro xi măng, gó xi măng, gỗ, thép mạ, xốp PU. Để biết thêm thông tin xin liên hệ với bộ phận kỹ thuật của chúng tôi.
Kiểu kiện nền bê tông tiêu chuẩn:
Cường độ chịu nén: R28 ≥ 15 MPa.
Độ ẩm bề mặt: W < 10%.
Nhiệt độ: 5 ÷ 35 oC
Độ ẩm không khí tương đối: < 85%.

★ ĐÓNG GÓI

Thùng nhựa: 5 kg; 20 kg

★ HẠN SỬ DỤNG

WINSEAL PU W có thời hạn sử dụng tối thiểu là 24 tháng khi để nguyên trong bao bì ban đầu ở nơi khô ráo. Khi đã mở nắp thùng, hạn sử dụng sẽ ngắn hơn, do đó nên sử dụng càng sớm càng tốt.

CHẤT PHỦ CHỐNG THẤM

★ QUI TRÌNH THI CÔNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Chuẩn bị bề mặt là khâu rất quan trọng trong công tác chống thấm.

- Loại bỏ các vật liệu rời và kém chất lượng bám trên bề mặt đối tượng chống thấm bằng máy rửa áp lực cao nếu có thể hoặc bằng bàn cọ sợi thép.
- Loại bỏ hiện tượng sùi bọt, nấm mốc, bụi bẩn.
- Trám đầy các vết đục, hốc, lỗ trên bề mặt bằng vữa xi măng cát (tỷ lệ 1:2) kết hợp với tác nhân kết nối WINSEAL LATEX

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

Bề mặt đứng: 0,4 ÷ 0,6 kg/m² / 2 lớp
Bề mặt ngang: 1,2 ÷ 1,5 kg/m² / 2 lớp

LÀM SẠCH

Làm sạch toàn bộ dụng cụ, thiết bị ngay sau khi thi công bằng nước sạch.

PHỦ LỚP LÓT

Vật liệu lót sử dụng phù hợp WINSEAL PRIMER. Thi công lớp lót yêu cầu theo hướng dẫn ở tài liệu kỹ thuật của sản phẩm. Để được tư vấn sâu hơn trong lựa chọn vật liệu lót, xin vui lòng liên hệ với bộ phận kỹ thuật của chúng tôi.

PHỦ LỚP WINSEAL PU W

- Sử dụng máy khuấy tốc độ thấp (300 vòng/phút) hoặc khuấy bằng tay trước khi thi công.
- Phủ WINSEAL PU W bằng chổi, con lăn hoặc máy phun ít nhất 2 lớp lên bề mặt đối tượng cần chống thấm. Phủ WINSEAL PU W lên toàn bộ các góc, mối nối, mạch ngừng thi công trước khi phủ đại trà lên toàn bộ bề mặt.
- Thời gian giữa hai lớp phủ là 6-24 giờ. Nếu thời gian giữa các lớp dài hơn (ví dụ hơn 4 ngày) hoặc không chắc chắn về độ bám dính của lớp giữa, hãy liên hệ với bộ phận kỹ thuật của chúng tôi.

★ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SẢN PHẨM Ở DẠNG LỎNG (TRƯỚC KHI ỨNG DỤNG):

Tính Chất	Đơn Vị	Phương Pháp Thử	Khoảng Giá Trị
Dạng Sản Phẩm	-	-	Chất lỏng nhớt
Màu Sắc	-	-	Xám, xanh, trắng
Trọng Lượng Riêng	g/ml	ASTM D1475	1,39 ± 0,05

SẢN PHẨM ĐÃ ĐÓNG RẮN (SAU KHI ỨNG DỤNG):

Tính Chất	Đơn Vị	Phương Pháp Thử	Khoảng Giá Trị
Thời gian không dính (mẫu phủ trên bê tông ở 25oC, độ ẩm 50%)	Giờ	-	1 ÷ 3
Thời gian cho giao thông nhẹ người đi bộ (ở 25oC, độ ẩm 50%)	Giờ	-	> 24
Thời gian màng đóng rắn hoàn toàn (ở 25oC, độ ẩm 50%)	Ngày	-	> 7
Nhiệt độ làm việc của vật liệu	oC	-	-15 đến 85
Độ cứng Shore A	-	ASTM D2240	70 ± 15
Cường độ chịu kéo	MPa	ASTM D412 – 06a	≥ 2.0
Độ giãn dài khi đứt	%	ASTM D412 – 06a	≥ 500
Độ bám dính trên bê tông	MPa	ASTM D4541	≥ 1.0
Độ bám dính trên lớp vật liệu lót WINSEAL PRIMER	MPa	ASTM D4541	≥ 4
Bền hóa chất (dung dịch axit, bazơ nồng độ 0,5%, chất tẩy rửa, nước biển).	-	-	Bền